



Made in Germany

arcotest® BLUE tesztinták és arcotest® BLUE tesztollak

elérhető 18 és 105 mN / m között

Az arcotest® BLUE felületi feszültség és tisztaság megállapítására alkalmas kék színű tesztfolyadék, mely megfelel az ISO 8296 szerinti, DIN 53364 szerinti, az ASTM 2587 szerinti és a JISK 6768 szerinti szabványoknak. A vizsgálandó anyag felületi feszültsége a tesztintá egyszerű felkenésével határozható meg. 18,4 és 105 mN/m közötti tartományon belüli felületi feszültségre kaphatók.



Megfelel a vonatkozó szabványoknak
Palackos, vagy stiftes kiszérés
Egyszerű használat
Széles vizsgálati tartomány

arcotest® BLUE palackokban

- 18 és 105 mN / m között
- pontosság +/- 0,5 mN / m
- 18, 76, 84, 90, 105 mN / m szintelen kivételben
- a megfigyelés ideje 2 mp.
- 10, 100 és 250 ml-es palackok, vagy 10 ml-es 7 palack készletben

arcotest® BLUE tesztollak

- 28 és 60 mN / m között egyesével
- 62-72 mN / m között kettesével
- pontosság +/- 1,0 mN / m
- a megfigyelés ideje 2 mp.
- egyszerű kezelés
- nincs kiömlés
- tollkészletek 4, 6 és 8 db készletben kaphatók. vagy egyesével, 5 ml